

Référence : FPAC30-001/Teau
Version : 00
Etablit le : 20-03-2022
Révision : 00



Fiche Technique

FLOPAC 30%

Poly Aluminium Chloride 30%

COMPLEXE POLYNUCLEAIRE DES IONS D'HYDRO-ALUMINIUM POLYMERISES

FORMULE CHIMIQUE	:	$[Al_2(OH)_n Cl_{6-n}]_x$
N° CAS	:	1327-41-9
N° EC	:	215-477-2
UN	:	1760
SYNONYMES	:	PAC, PACl, Polyaluminium Chloride Hydroxide Sulphate, Aluminium chloride, hydroxide sulphate, Aluminium hydroxychlorosulphate

FLOPAC 30% un flocculant de conception nouvelle, dont les propriétés spécifiques découlent de l'action de son composant actif de base, le chlorure de poly-aluminium. **FLOPAC 30%** est fourni sous forme de poudre soluble à 30% minimum d' Al_2O_3 .

FLOPAC 30% est basé sur de l'aluminium hautement chargé, pour permettre un dosage réduit et l'amélioration de l'élimination des solides et/ou du phosphore par rapport aux coagulants traditionnels

Avantages

- ~ Facilité d'application ;
- ~ Coagule très efficacement aussi bien à faible et haute turbidité ;
- ~ Génère moins de boues ;
- ~ Temps de sédimentation rapide ;
- ~ Efficace dans une large gamme de pH ;
- ~ Moins d'aluminium résiduel et d'autres métaux lourds.

Utilisation Principale

FLOPAC30% est un PAC liquide à basicité 50 à 85%, contenant 30% minimum d'Al₂O₃, spécifique pour :

- *Traitement des eaux*

FLOPAC 30% s'utilise pour faire déposer les particules solides présentes dans l'eau potable et pour la floculation des eaux de décharge civiles et industrielles. Il exerce en outre un fort effet antibactérien, dû à la présence de chlore dans la formule du produit, et on peut l'utiliser pour une vaste gamme de pH et en cas de forte turbidité.

- ~ Traitements d'eau potable municipaux et industriels ;
- ~ Traitements des eaux usées municipales et industrielles ;
- ~ Traitements des eaux usées ;
- ~ Traitement de l'eau de piscine ;
- ~ Séparation des boues dans les processus industriels ;
- ~ Dimensionnement dans l'industrie du papier et de la pâte à papier ;
- ~ Décoloration & Décontamination des colorants en Industrie textile.

- *Production du papier*

FLOPAC 30% grâce à sa forte teneur en Al₂O₃ et de sa nature polymérique, donne lieu à des produits d'hydrolyse caractérisés par un poids moléculaire élevé et par un grand nombre de charges électriques positives, qui sont en mesure d'interagir avec les fibres et la dimension de la cellulose, en optimisant la phase de couchage et la rétention des fibres

Spécifications Techniques

Aspect	: Poudre fine
Couleur	: Jaunâtre
Odeur	: Inodore
Solubilité	: ± 100%
Densité (20°C)	: 1.35- 1.40 kg/dm ³
pH (solution 5%) à 20°C	: 1.5 à 2.5
Basicité moyenne	: 50 à 85%
contenu en Al₂O₃	: 30.00 ± 0.5
Chlorure (Cl⁻)	: 30 à 31%
Fer (Fe)	: 0.1% max
manganèse (Mn)	: 0.002% max
arsenic (As)	: 0.0001% max
Plombe (Pb)	: 0.0001% max
Cadmium (Cd)	: 0.0001% max
Mercure (Hg)	: 0.0001% max
Chrome (Cr)	: 0.0001% max

Précautions D'utilisations

- **Protection individuelle**

Porter des équipements de Protection Individuelle : Combinaison de protection, Gants en caoutchouc, Lunettes de protection / masque facial, casque, bottes résistantes aux acides.

- **Informations réglementaires**

- ~ Symbole(s) : Léger irritant ;
- ~ R38 – Irritant pour la peau ;
- ~ S26 – En cas de contact avec yeux, rincer immédiatement et abondamment à l'eau et consulter un médecin ;
- ~ S2 – Tenir hors de portée des enfants.

Stockage

- ~ Produit à stocker dans des réservoirs de stockage fabriqués en verre, polyester renforcé de fibres ou PVC ;
- ~ Pompes, tuyaux etc. doit être en PVC et/ou autre acide et matériau résistant aux chlorures ;
- ~ Il est recommandé de nettoyer les réservoirs/conteneurs de stockage une fois par an.